



THEO *Finish*



Scheda Tecnica *Conforme alla norma EN 998-1*

Consistenza	polvere
Colore	bianco
Rapporto d'impasto	27% (circa 4 lt. d'acqua per sacco)
Tempo di vita dell'impasto	3 ÷ 4 ore
Tempo di attesa per la pittura	Circa 7 giorni
Tempo di attesa per il rivestimento	Circa 14 giorni
Spessore di applicazione	3-4 mm per mano di applicazione
Resistenza alla diffusione del vapore (μ)	8
Massa volumica prodotto indurito	1300 kg/m ³
Resistenza a compressione dopo 28 giorni	> 5 N/mm ²
Assorbimento d'acqua	< 0.4 kg/m ² *min 0.5
Categoria	GP-CSIII-W1 secondo la UNI EN 998-1
Granulometria	0.8 mm
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Temperatura di impiego	+5°C / +35°C
Conservazione (informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)	12 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro
Confezioni	Sacchi da 15 kg - pallet da 1080 kg

Rasante fibrorinforzato traspirante bianco a finire, a base cementizia - Idrofugato



IMPIEGO

THEO FINISH è un rasante fibrorinforzato traspirante monocomponente idrofugato, utilizzato per la rasatura di superfici irregolari quali intonaco e calcestruzzo in interno ed esterno.

È composto da cemento, sabbia silicea e carbonatica a granulometria controllata, additivi vari per migliorare la lavorabilità.

THEO FINISH è un rasante a finire, tipo civile, di ottima lavorabilità, che può essere rivestito da finiture colorate sia da ogni tipo di pittura, previo utilizzo di primer idonei.

Può essere applicato su:

- intonaci calce-cemento
- calcestruzzo



PREPARAZIONE

THEO FINISH va miscelato con circa il 27% (4 lt circa per sacco) di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.

Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti, rimescolare ed applicare.

Può essere miscelato con mescolatore continuo orizzontale o trapano a frusta.



APPLICAZIONE

Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi. Eventualmente per consolidare il supporto si può applicare un Primer ACRILICO.

Applicare THEO FINISH utilizzando una spatola d'acciaio in uno spessore di 3 - 4 mm per mano.

Ripassare una seconda mano dove è necessario e al termine della stesura lavorare con frattazzo di spugna. THEO FINISH è idoneo alla rasatura con annegamento di rete alcalo resistente di 145-160 gr/m².

Per la posa di rivestimenti colorati attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato (circa 7 giorni per le pitture e 14 giorni per finiture a spessore). Per la rasatura di vari supporti (intonaco, calcestruzzo, gesso etc.) si consiglia, per evitare le fessurazioni dovute al differente modulo elastico dei materiali, di inserire una rete in fibra di vetro alcalo-resistente.

Nel caso di supporti in cartongesso, o superfici in calcestruzzo molto lisce, applicare prima del rasante un primer promotore di adesione a grana fine.

N.B.: Per la posa di rivestimenti colorati attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato (circa 10 gg.) a seconda dello spessore applicato e delle condizioni atmosferiche.



VOCI DI CAPITOLATO

La rasatura di superfici irregolari in interni ed esterni viene effettuata con THEO FINISH di *THEO SERVICE* & *TRADE*, finitura fibrorinforzata idrofugata bianca a base di leganti idraulici e inerti selezionati, con granulometria massima di 0.8 mm.

Dopo un tempo di attesa di circa 7 giorni si può procedere all'applicazione della pittura, e dopo circa 14 giorni del rivestimento a spessore.



Per interno ed esterno



Miscelazione con mescolatore continuo orizzontale



Miscelazione con trapano a frusta



Applicazione manuale



Applicazione con spatola liscia

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CSII W1

THEO *Finish*