



THEO Soft



Scheda Tecnica *Conforme alla norma EN 998-1*

Consistenza	polvere
Colore	bianco
Rapporto d'impasto	55% (8.25 lt. d'acqua per sacco)
Tempo di vita dell'impasto	1 ora circa in funzione delle condizioni atmosferiche
Tempo di attesa per la tinteggiatura	Circa 7 giorni
Spessore di applicazione	Massimo 2 mm per mano di applicazione
Resistenza a compressione dopo 28 giorni	> 3 N/mm ²
Resistenza alla diffusione del vapore (μ)	5/20 (valore tabellare)
Massa volumica prodotto indurito	1200 kg/m ³
Consumo	0.8 kg/m ² per 1 mm di spessore
Categoria	GP-CSII-W1 secondo la UNI EN 998-1
Granulometria	0.2 mm
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Temperatura di impiego	+5°C / +30°C
Conservazione (informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)	12 mesi in luogo asciutto e fresco con imballo integro
Confezioni	Sacchi da 15 kg – pallet da 900 kg

Rasante cementizio bianco idrofugato

Per finiture lisce in interno ed esterno



IMPIEGO

THEO SOFT-FINISH è un rasante bianco idrofugato composto da cemento bianco e inerti bianchi finissimi selezionati, utilizzato per rasare facciate, pareti, ecc.

THEO SOFT-FINISH viene impiegato per rasare facciate di abitazione, pareti, plafoni tradizionali e prefabbricati ottenendo una finitura liscia per la successiva applicazione di rivestimenti in PVC, tela plastificata, carte, pitture ecc., ad esclusione delle ceramiche.



AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.
- Non mescolare THEO SOFT-FINISH con altre sostanze.
- Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento.
- Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole.
- Proteggere il materiale fresco dalla pioggia, dal gelo e dalla rapida essiccazione.
- Prodotto per uso professionale.



PREPARAZIONE

THEO SOFT-FINISH va miscelato con il 55% (8.25 lt. circa per sacco) di acqua pulita e mescolato fino ad ottenere una pasta omogenea e scorrevole.

L'impasto ottenuto va lasciato riposare 10 minuti prima di rimescolarlo ed applicarlo.

Il prodotto va miscelato con trapano a frusta.



APPLICAZIONE

Prima della sua applicazione assicurarsi che le superfici siano consistenti, prive di polvere, oli e grassi. Eventualmente per consolidare il supporto si può applicare un Primer ACRILICO.

Nel caso di supporti particolarmente assorbenti applicare un Primer ISOLANTE

Applicare THEO SOFT-FINISH utilizzando una spatola d'acciaio in più strati fino a raggiungere lo spessore desiderato.

Su supporti in cartongesso, o superfici in calcestruzzo molto lisce, applicare prima del rasante un primer promotore di adesione a grana fine.

Per la tinteggiatura attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato (circa 7 giorni in funzione delle condizioni atmosferiche).



VOCI DI CAPITOLATO

La rasatura di pareti, plafoni, prefabbricati, dove si vuole ottenere una superficie finemente lavorata, verrà effettuata con THEO SOFT-FINISH di THEO SERVICE & TRADE, rasante fine idrofugato con granulometria massima di 0.2 mm, a base di legante bianco, inerti selezionati e additivi specifici. Dopo un tempo di attesa di circa 7 giorni si può procedere all'applicazione della pittura.



Per interno ed esterno



Miscelazione con trapano a frusta



Applicazione manuale



Applicazione con spatola liscia

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	GP CSII W1